CECIL verbindt zich ertoe om hoogwaardige producten aan te bieden die voldoen aan de Europese richtlijnen, die zorg dragen voor uw gezondheid en uw omgeving.
CECIL s'engage à vous proposer des produits de haute qualité répondant aux directives européennes, qui vous respectent et préservent votre cadre de vie.

SX 602

Verzadiger – GEVELBETIMMERING EN HOUTEN HUIS
Saturateur- BARDAGE ET MAISON BOIS

- Behoudt langer de natuurlijke schoonheid van het hout

- Prolonge la beauté naturelle des bois

DROGING / *SÉCHAGE*
20°C/65% RV / *HR*

Stofdroog na *Hors poussière* **2** u/h

Tussen de lagen *Entre couches* **15** tot/à **30** min

REINIGING / *NETTOYAGE*

Gereedschap reinigen met water.
Nettoyage des outils à l'eau

GEREEDSCHAP / *MATÉRIEL D'APPLICATION*

VERBRUIK / *CONSOMMATION*

12 tot/à **15** m²/L
per laag / *en 1 couche*

EIGENSCHAPPEN

De verzadiger SX602 is speciaal ontwikkeld voor gevelbetimmeringen en houten huizen die sterk aan weersinvloeden zijn blootgesteld. Geschikt voor alle houtsoorten en specifiek voor edele houtsoorten als CEDER, LARIKS, MERANTI …
De watergedragen formule op basis van natuurlijke oliën dringt diep in het hout, voedt het hout en maakt het waterafstotend.
Anti-uv-elementen beschermen het hout tegen vergrijzing onder invloed van uv-stralen.
Niet-filmvormend product dat niet afschilfert en zeer eenvoudig kan worden onderhouden door een nieuwe laag aan te brengen.
De matte olieglans verlevendigt de natuurlijke nervenstructuur van deze mooie houtsoorten.
Goed vloeibaar product voor een vlotte verwerking met borstel of verfpistool.

PRO TIP

Overtollig product dat niet door het hout werd opgenomen afvegen.

GEBRUIKSAANWIJZING

De kleur eerst uittesten op het hout om een idee te hebben van het eindresultaat. Gebruiksklaar. Voor gebruik goed roeren met een roerstok.

● OP NIEUW HOUT of KAAL GEMAAKT HOUT

- De meeste voor gevels gebruikte houtsoorten zijn van nature duurzaam en hebben geen insecten- of schimmelwerende behandeling nodig. (Vraag vooraf informatie.)
- Het hout eerst enkele maanden laten verweren zodat de houtporiën zich openen. Eventueel licht schuren.
- Een eerste, zeer royale laag verzadiger aanbrengen en 15 tot 30 minuten laten inwerken.
- De behandeling herhalen tot de vezels volledig verzadigd zijn.
- Het overtollige product dat niet door het hout werd opgenomen met een borstal wegstrijken of afvegen. Voor een mooi natuurlijk resultaat alles goed egaal uitstrijken.

● OP BESTAAND HOUT

STERK BESCHADIGD HOUT

- Volledig kaalschuren of afbijten met een afbijtmiddel. Grijs geworden hout verbleken met een ontgrijzende reiniger.
- En vervolgens te werk gaan als voor nieuw hout.

REGELMATIG ONDERHOUD

- Als het hout vuil of bleek wordt moet een onderhoudslaag worden aangebracht om de mooie nervenstructuur te behouden.
- Te werk gaan als voor nieuw hout**.**

INFORMATIE

Gebruiksklaar - BESCHERMEN TEGEN VORST
De verpakking na het gebruik sluiten.
De VERZADIGER SX602 voldoet aan de VOS richtlijn (2004/42/EG), de Europese richtlijn die de maximale gehaltes aan vluchtige organische stoffen in verven en vernissen vaststelt.
Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op www.quickfds.com

CARACTERISTIQUES

Le saturateur SX602 est formulé spécialement pour les bardages et maisons bois en haute exposition.
Il s'utilise sur toutes les essences de bois et est spécifiquement adapté aux essences nobles : CÈDRE, MÉLÈZE, MERANTI…
Grace à sa formule à base d'huiles naturelles en phase aqueuse, il pénètre en profondeur et nourrit le bois pour le rendre hydrophobe.
Renforcé en agents anti UV, il assure une protection contre le grisaillement dû aux UV.
Non filmogène, il ne s'écaille pas, et permet un entretien très facile par simple réapplication.
Son aspect huilé mat, réchauffe et met en valeur le veinage naturel de ces belles essences de bois.
Son aspect fluide permet une application très facile à la brosse ou au pistolet.

CONSEIL PRO

Eliminer par essuyage le surplus de produit qui n'a pas été absorbé.

MODE D'EMPLOI

Pour apprécier le rendu final, faites un essai préalable sur le bois.
Avant usage, bien remuer avec une baguette.

● SUR BOIS NEUFS ou REMIS A NEUF

- La plupart des essences de bois utilisées en bardages sont durables et n'ont pas besoin de traitement insecticide/fongicide.
- Laisser les bois exposés quelques mois aux intempéries afin de permettre une ouverture des « pores » du bois, ou faire un léger égrenage.
- Appliquer une 1ère couche très garnie de saturateur, laisser pénétrer 15 à 30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation complète des fibres.
- Eliminer le surplus de produit qui n'a pas été absorbé, avec le pinceau, ou un spalter. Ne pas laisser de surépaisseur, pour avoir un bel aspect bois naturel.

● SUR BOIS ANCIENS
SUR BOIS TRÈS ABIMÉS

- Les remettre à nu par ponçage ou décapage. Si ils sont grisaillés les éclaircir à l'aide d'un nettoyant dégriseur pour bois.
- Puis procéder comme sur les bois neufs.

ENTRETIEN COURANT

- Lorsque l'aspect des bois se ternit et blanchit, un entretien est nécessaire pour préserver la beauté des veinages.
- Procéder comme sur bois neufs.

INFORMATIONS

Prêt à l'emploi – CRAINT LE GEL
Refermer l'emballage après usage.
Le saturateur SX602 est conforme à la directive COV (2004/42/CE), directive européenne qui fixe les teneurs maximales en composés organiques volatils dans les peintures et vernis.
Fiches de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

.Deze informatie kan bij een slechte toepassing niet worden gebruikt om onze aansprakelijkheid in te roepen.
Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.